




Fiche technique de produit Mepol HM

V 04 / 31.12.2020

Wetrok Mepol HM

Revêtement



Recommandation de dosage:



Traitement de protection
non dilué

Vos avantages:

Traitement de protection satiné mat.

Application:

Pour le traitement des revêtements de sol durs et élastiques (PVC, linoléum, pierres naturelles et artificielles, etc.).

Bon à savoir:

Bien agiter avant l'emploi !

Ne convient pas aux revêtements de sols sensibles à l'eau et à l'humidité (par exemple l'anhydrite), aux zones mouillées et aux zones situées à l'extérieur.

Traiter les revêtements de sol poreux avec Wetrok Porosol avant tout autre traitement.

Propriétés:

à base de polymère et de cire

de mat à satiné mat

diffusion de vapeur toujours garantie

forme un film de protection et résistant à l'eau

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:

polymères, cires, solvants, tensioactifs,

agent conservateur

Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage:

Traitement de protection

Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec (humidité résiduelle <3 %). Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Min. 60 min. Temps de séchage entre les couches.

La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée. Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

